


硫华促进剂 MBT(M)

项目	技术指标	
	粉料	无尘粉料
目测外观	淡黄色粉末	
初熔点 °C min.	170.0	169.0
加热减量 % max.	0.50	0.50
密度 g/cm ³	1.42	1.43
筛余物 150µm, % max.	0.10	0.10
筛余物 63µm, % max.	0.50	0.50
添加剂 %	-	1.0~2.0

产品描述



2- 硫醇基苯并噻唑
分子式 C₇H₅O₂NS₂
分子量 M.W. 167.26
CAS No.: 149 -30 -4
EINECS No.: 205-736-8

性能 硫华促进剂 MBT(M) 系淡黄色或灰白色粉末，味苦，无毒，不溶于水和汽油，微溶于苯，易溶于乙酸乙酯。

用途 通用性橡胶促进剂，主要用于轮胎、胶鞋、胶带等橡胶制品。因有苦味，故不能用于食品包装之橡胶制品，在与食品接触的橡胶制品中应用，请参照 FDA，BgVV 有关章节的规定。

安全与毒性 请参照有关产品安全资料(MSDS)。

储存 密封储存在阴凉、干燥、通风良好的地方。避免阳光直接照射。

包装 复合纸袋，内衬塑料薄膜袋，净重 25 公斤；每托 500 公斤。

=

本产品信息出自我司实验室和所参考的文献资料，因此并不能形成法律效力、或并不能意味着保证或承诺客户在根据自己的配方应用本品的成功性。但是我司会最大程度地在技术上做好专业服务，以方便客户达到其应用本产品的预期目的。