


## 硫华促进剂 DPG(D)

项目	技术指标	
	粉料	无尘粉料
目测外观	白色或灰白色粉末	
初熔点, °C ≥.	144.0	144.0
加热减量, % ≤.	0.30	0.30
灰份, % ≤	0.40	0.40
密度, g/cm <sup>3</sup>	1.20	1.20
筛余物 (150μm) % ≤.	0.10	0.10
筛余物 (63μm) % ≤.	0.50	0.50
添加剂, %	-	1.0-2.0

产  
品  
描  
述



二苯胍  
分子式 C<sub>13</sub>H<sub>13</sub>N<sub>3</sub>  
分子量 M.W. 211  
CAS No.: 102-06-7  
EINECS No: 203-002-1

**性能** 硫华促进剂 DPG(D)系白色或灰白色粉末，味苦。溶于乙醇、丙酮和苯，微溶于四氯化碳，空气中稳定。

**用途** 用作天然橡胶和合成橡胶的中速促进剂，也作为噻唑类、秋兰姆类及次磺酰胺类促进剂的活化剂。在氯丁胶中有增塑剂、塑解剂的作用。在与食品接触的橡胶制品中的应用，请参照 FDA、Bg VV 有关章节中的规定。

**安全与毒性** 请参照有关产品安全资料(SDS)

**储存** 密封储存在阴凉、干燥、通风良好的地方，避免阳光直接照射。

**包装** 复合纸袋，内衬塑料薄膜袋，每袋净重 25 公斤，每托 500 公斤。

本产品信息出自我司实验室和所参考的文献资料，因此并不能形成法律效力、或并不能意味着保证或承诺客户在根据自己的配方应用本品的成功性。但是我司会最大程度地在技术上做好专业服务，以方便客户达到其应用本产品的预期目的。